

TYRILIN Panellysner

Produktbeskrivelse

Type

TYRILIN Panellysner er en vanntynnbar overflatebehandling som gir gulnet treverk et lyst, naturlig utseende som bevarer treverkets struktur.

Egenskaper og fordeler

TYRILIN Panellysner inneholder voks, olje, UV-filter og antioksidierende midler som effektivt beskytter treverk mot videre gulning. Meget luktsvak og brukervennlig.

Bruksområde

TYRILIN Panellysner benyttes innendørs til å lysne gulnede og tidligere panellakkerte, oljede eller beisede trepanel på tak og vegger av furu og gran uten innfarging.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L (fyllingsgrad 2,7 L)
Brekking	Ferdig blandet og klar til bruk. Skal ikke brekkes.
Farger	Ett strøk gir et flott transparent utseende. Ønskes mer innfarging, ta to strøk. Se TYRILIN sitt fargekart. Fargene i fargekart kan avvike noe fra ferdig påført beis, siden de transparente fargene lar underlaget skimtes igjennom. Fargen kan også variere på ulikt underlag, dvs. på ulike tresorter og på høvlet/uhøvlet tre. Gjør prøveoppstrøk på egne panel/plankebiter og vurder prøvene opp mot flere av veggene under ulike lysforhold for å se hvordan fargen endrer seg. Ved overbeising av tidligere beiset underlag vil fargeinntrykket endres noe, og det kan anbefales å gjøre prøvestrykninger.
Litervekt	1.2
Flammepunkt	Lukket kopp: >62°C (>143.6°F)
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet inneholder maks 42 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Vær oppmerksom på at underlagets egenfarge og sugeevne vil påvirke sluttresultatet. Gjør prøveoppstrøk før arbeidet igangsettes.

Er panelet svært mørkt og gult, påfør to strøk.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller rull. Stryk ut beisen på 1-2 bordlengder av gangen for å minske risikoen for overlapp og ujevn farge. Benyttes rulle bør beisen etterstrykes med pensel umiddelbart.

Rengjøring av malerverktøy

Såpe og vann. Vaskevannet leveres til nærmeste avfallsmottak.

Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse

Spredeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	
Anbefalt:	12 – 20

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C.

Tørketider

Lavere temperatur, høyere luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde, vil forlenge tørketiden – samt forlenge tid før etterbehandling. Sørg for god utlufting under tørking.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overmalbar	Minimum 24 timer. Avhengig av underlaget.
Bruktørr	2 timer.
Gjennomherdet	1 –3 uker. Overflaten er ikke vaskbar før beisen er gjennomherdet.

Bruksanvisning

Forbehandling	Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med TYRILIN Panelrens . Slip lett med slipepapir. Tørk av med lofri klut.
Påføring	Ett strøk gir et flott transparent utseende. Ønskes mer innfarging, ta to strøk. Rør godt om før bruk. Jobb med ett til to bord av gangen. Påfør beisen med pensel eller rull i hele bordets lengderetning. Benyttes rulle bør beisen etterstrykes med pensel umiddelbart. Mal hele felter for å unngå overlapping. Best resultat oppnås ved romtemperatur på ca 15 °C pga. rask tørk.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt.

Holdbarhet ved 23 °C

Holdbarhet: 2 år i uåpnet spann.

I noen markeder kan kortere holdbarhet være oppgitt, grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

Avfallshåndtering

Tomme, tørre plastspann uten hank kan leveres sammen med annet plastavfall. Flytende beis og vaskevann med beis må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Sorteres som plast når tomt og tørt.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

60649917

NOBB modul nummer

60649889

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.